

SEDE

Via Martelli, 26 - 40138 **Bologna**
Tel. (051) 534015 - Fax. (051) 530085

CERTI.CER.

LABORATORIO DI ZONA

Via Valle d'Aosta, 1 - 41049 **Sassuolo**
Tel. e Fax. (0536) 802154

Part. IVA 0094778-0375

Bologna, 09/01/06

Spett.le
CERIM CERAMICHE
Via Canaletto, 24
41042 FIORANO (MO)

SEZIONE CERAMICI INDUSTRIALI

RAPPORTO DI PROVA N° 9460/05

su piastrelle di ceramica secondo EN 14411 (ISO 13006)

Richiesto da:	CERIM CERAMICHE Via Canaletto, 24 41042 FIORANO (MO)
In data:	16/12/05
Per il prodotto contrassegnato:	"Le Pietre di Cerim - Art. Pulpis 50x50 - Cod. 716029".

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.

Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione.

La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta.

Il presente rapporto di prova è costituito da 3 pagine compresa questa copertina.



Consorzio universitario per la gestione del
«Centro di ricerca e sperimentazione per
l'industria ceramica».

D.P.R. 10-4-1978 n. 806
(G.U. 20-12-1978 n. 353)

Laboratorio autorizzato ad effettuare il
servizio di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico.

Decreto MINISTERO SANITÀ 10-8-1974
(G.U. 14-9-1974 n. 240)

Laboratorio iscritto nell'albo dei «Laboratori Esterni
Pubblici e Privati Altamente Qualificati».

Decreto MINISTERO RICERCA SCIENTIFICA 6-6-1983
(G.U. 6-7-1983 n. 183)

Membro ASTM

American Society for
Testing and Materials.

Descrizione del campione:

Piastrelle di ceramica smaltate 49,2 x 49,2 x 1,0 cm
 contrassegnate "Le Pietre di Cerim - Art. Pulpis
 50x50 - Cod. 716029".

Produttore: CERIM CERAMICHE

Campionamento:

- Luogo: -----
 - Data: -----
 - Effettuato da: COMMITTENTE
 - Come (metodi): -----

Data di ricevimento in laboratorio: 19/12/05

PROVE EFFETTUATE:

		Data inizio	Data fine
<input checked="" type="checkbox"/>	UNI EN ISO 10545 - 12	Determinazione della resistenza al gelo	19/12/05 02/01/06

UNI EN ISO 10545 - 12 - Determinazione della resistenza al gelo

Numero delle piastrelle costituenti il campione di prova

10

Contenuto d'acqua prima della prova di gelo-disgelo (%):

0,14

Contenuto d'acqua dopo la prova di gelo-disgelo (%):


0,17

Descrizione dei difetti prima della prova:

Danni sullo smalto o sulla superficie di esercizio e sui bordi delle piastrelle dopo la prova di gelo-disgelo:

Numero di piastrelle danneggiate dopo 100 cicli tra -5 °C e + 5 °C:

0



Il Direttore
Prof. Carlo Palmonari

